

PRODUKTDATABLAD

BRUKSOMRÅDE

Det anbefales kun å tilsette herdeakselerator i Power Coat "3 in 1", når

- man ønsker å oppnå hurtigere herding/kortere tørketid
- det kreves bedre motstandskraft mot riper - høyere slitestyrke
- det er nødvendig med en mer tålig, tøffere overflate

BESKRIVELSE

- Herdeakselerator for Power Coat "3 in 1" som fremskynder tørkeprosessen
- Inneholder aktive bindemidler og additiver i konsentrert form

FORDELER

- Høyere slitestyrke og mer motstandsdyktig overflate. Ved enkelte mørkere fargetoner kan det ved bruk av negle test opptre lysere striper hvis man ikke tilsetter herder. Dette pga. den høye elastisiteten i Power Coat "3 in 1"
- Tørkeprosessen går raskere. Etterfølgende arbeidsprosesser kan startes tidligere

TEKNISKE DATA

- | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|
| • Lukt | Aromatisk | • Flammepunkt: | 24°C
(DIN 53213) |
| • Form: | Flyktig | • Tenntemperatur: | > 240°C
(DIN 51794) |
| • Løsemiddelutskillelse | <1 % ved 23°C | • Damptrykk v/20°C: | 10-15 hPa |
| • Tetthet v/20°C | 0,9-0,95 kg/ltr | • Løselighet i vann v/20°C: | ca. 25% |
| • Blandingsforhold maling/herdeakselerator | fra 10 : 1 til 20 : 1
(tilleggs mengde ca. 5% - 10%) | • Viskositet: | <60 sek. ved 20°C
(DIN 53211/4 mm) |
| • Farge | Melkeaktig | • Tilstands forandring: | Løsemiddelet fordunster i åpen beholder,
tykner |
| • Emballasje | 500 ml | | |

BRUKSANVISNING

1. Uåpnede bokser med Herdeakselerator ristes godt før bruk
2. Power Coat "3 in 1" iblandes Power Coat Herdeakselerator for "3 in 1" i forholdet 10:1 - 20:1 (tilleggs mengde ca. 5%-10%)
3. Blandingen kan straks benyttes, og bør brukes opp i løpet av en arbeidsdag (bland ikke mer enn nødvendig)